

車道舗装工

図面番号		縮尺	単位
140010T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	車道舗装工	———	R. 5

名称	使用材料名	舗装断面								注意事項
		5型	10型	25型	40型A	40型B	50型	55型	60型	
表層工	再生密粒度アスファルト混合物	5	5	5	5	5	5	5	5	↓タックコート工
基層工	再生粗粒度アスファルト混合物	/	5	5	5	10	7.5	10	10	層厚10cm以上：2層仕上げ
		/	/	/	/	/	7.5	/	10	↓プライムコート工
路盤工	上層路盤工 再生粒度調整碎石 (RM-40)	/	/	15	15	10	15	10	15	層厚15cm以下：1層仕上げ
	下層路盤工 再生クラッシュラン (RC-40)	/	/	/	15	15	15	20	20	
しゃ断層	しゃ断層用砂	/	/	/	/	/	(15)	(15)	(15)	CBR2%以下の場合、設けるものとする。 路床をそこなわないように均等に敷均らす。
舗装厚合計 (cm)		5	10	25	40	40	50 (65)	50 (70)	60 (75)	

- (注) 1. タックコート工：アスファルト乳剤 (PK-4)
 * 交通開放する場合は、0.64 L/m²
 * 汚れず数日後、上層を舗設する場合は、0.32 L/m²
 * 基層工に引き続き上層を舗設する場合は必要としない。
 2. プライムコート工：アスファルト乳剤 (PK-3) は、1.26 L/m²

歩道舗装工

図面番号		縮尺	単位
140030T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	歩道舗装工	———	H. 20

名称	使用材料名	一般部		切下げ部				注意事項
		19型	平板舗装	アスファルト舗装		コンクリート舗装		
			16型	25型	40型	30型	40型	
表層工	開粒度アスファルト混合物2号	4	/	/	/	/	/	
	細粒度アスファルト混合物	/	/	5	5	/	/	↓タックコート
	セメントコンクリート (H212B)	/	/	/	/	15	20	↓プライムコートエ
	コンクリート平板	/	6	/	/	/	/	
	敷砂	/	3	/	/	/	/	
基層工	再生粗粒度アスファルト混合物	/	/	5	5	/	/	↓プライムコートエ
路盤工	再生粒度調整碎石 (RM-40)	/	/	15	15	15	20	
	再生粒度調整碎石 (RM-30)	/	7	/	/	/	/	
	再生クラッシュラン (RC-40)	/	/	/	15	/	/	
	再生クラッシュラン (RC-30)	10	/	/	/	/	/	
フィルター層	しゃ断層用砂	5	/	/	/	/	/	
舗装厚合計 (cm)		19	16	25	40	30	40	

- (注) 1. コンクリート舗装の表面にはハケ仕上げとする。
 2. 基層上には、必要に応じてタックコートを使用する。
 3. 路盤上には、アスファルト乳剤 (PK-3) 1.26 L/m²を使用する。

ブロック舗装工(車道部)

図面番号		縮尺	単位
140040T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	ブロック舗装工	車道部	H. 16

名称	使用材料名	舗装断面						注意事項
		車道						
		26型	33型	41型	25型	32型	40型	
表層工	インターロッキングブロック	8	8	8	8	8	8	
	敷砂	3	3	3	2	2	2	
路盤工	上層路盤工 再生粗粒度アスファルト混合物	5	7	10	5	7	10	↓プライムコート工
	再生粒度調整碎石 (RM-40)	10	15	10	10	15	10	
	下層路盤工 再生クラッシャーラン (RC-40)	/	/	10	/	/	10	
舗装厚合計 (cm)		26	33	41	25	32	40	

(注) 1. プライムコート工 : アスファルト乳剤 (PK-3)

ブロック舗装工(歩道部)

図面番号		縮尺	単位
140050T		——	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	ブロック舗装工	歩道部	H. 22

名称	使用材料名	舗装断面									注意事項	
		歩道										
		I			II			III				
		16型	26型	38型	19型	25型	40型	19型	25型	36型		
表層工	透水インターロッキングブロック	/	/	/	6	/	/	6	/	/		
	インターロッキングブロック	6	8	8	/	6	8	/	8	8		
	敷砂	3	3	3	2	2	2	2	2	2		
	透水性シートの使用	-	-	-	使用	使用	使用	使用	使用	使用		
路盤工	上層路盤工	再生粗粒度アスファルト混合物	/	5	7	/	/	/	/	/	/	↓プライムコート工
		開粒度アスファルト混合物2号	/	/	/	4	10	10	4	4	4	
		再生粒度調整碎石 (RM-40)	/	10	10	/	7	10	/	11	12	
		再生粒度調整碎石 (RM-30)	7	/	/	/	/	/	/	/	/	
	下層路盤工	再生クラッシュラン (RC-40)	/	/	10	/	/	10	/	/	/	
		再生クラッシュラン (RC-30)	/	/	/	4	/	/	4	/	10	
		しゃ断層用砂	/	/	/	3	/	/	3	/	/	
舗装厚合計 (cm)		16	26	38	19	25	40	19	25	36		

(注) 1. 透水性シート : 60g/m²を標準
 2. プライムコート工 : アスファルト乳剤 (PK-3)